

Техническая спецификация

FARNOVO

DPM Classic (Сухая краска для стен)

Описание:

FARNOVO (DPM Classic) – сухая порошковая водорастворимая краска нового поколения предназначенная для внутренних помещений. Перед нанесением краска растворяется в воде в течение 5 минут с помощью мешалки **DPM**. На **100%** экологичная краска, не содержащая никаких вредных химических веществ и в значительной степени основана на минеральном сырье и природных полимерах. **DPM Classic** стойкая краска и загрязнения на ней удаляются легко. Краска наносится на твердые поверхности, такие как бетон, гипсокартон, грубое волокно, внутреннюю штукатурку, и т.д. и идеально подходит для таких помещений как детские комнаты, спальни и гостиные, а также медицинские практики, детские сады и школы.

- 100% без биоцидов
- 100% без консервантов
- 100% без растворителей
- 100% без пластификаторов
- 100% без формальдегидов



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Без запаха
- Подходит для аллергиков
- Низкий уровень эмиссий в соответствии с EN ISO 11890-2
- Дышащая (диффузионная)
- Долговечна
- Хорошо очищается от загрязнений
- Профессиональное применение
- Не брызгает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 13300:

- Устойчивость к трению/ стойкость к мытью: Класс 1
- Покрытие класса 1 (No 99,5) расход около 6 м²/л
- Блеск: матовый
- Максимальный размер частиц: мелкий

Плотность при 20°C	Вязкость	pH-Уровень	Цвет	ЛОС*
1,45 грамм/см ²	Слегка тиксотропный	ок. 8,5	Теплый белый	< 0,05* грамм/л

*Измеряемая величина ЛОС меньше предела измерительного прибора, допустимая величина продукта в ЕС - Kat. A/a: 30 g/l (2010).

Материал:

Упаковка: 5 кг порошка

При смешивании 5 кг порошковой краски с соответствующим количеством воды, Вы получите следующее количество продукции и расход потребления:

Продукт DPM Classic	Кол-во воды (л)	Кол-во продукта (л)	применение (м ² /л)*
Грунтовка/ базовый слой	5	8	ок. 10
Краска для стен	3	5,5	ок. 9
Финная штукатурка	2,5	5	ок. 2

* Лучшая непрозрачность может быть достигнута базовым покрытием, с последующим нанесением тона, в зависимости от поверхности и метода нанесения, данные в таблице значения могут варьироваться.

Состав растворенной краски: вода, мел и другие карбонаты, кварц и другие оксиды, виниловый ацетат кополимер, глиноземные минералы и другие белые пигменты, натуральные загустители и добавки (продукт на 100% НЕ СОДЕРЖИТ растворителей, пластификаторов, консервантов и биоцидов)

Оттенки: FARNOVO (DPM Classic) идеально смешивается с DECOTON, для создания индивидуального цветового оттенка. При смешивании следите за правильной последовательностью. (см. Процесс смешивания)

Безопасность: Соблюдайте технику безопасности

Процесс применения:

Опционально:
 Для получения равномерного цветового оттенка выполните шаги 1а и 1б, используя DPM Decaton, перед тем как начнете растворять краску DPM Classic.

1 Вода (л) и DPM Classic (кг) добавляются в ведро DPM MASHEL.

1а Добавляется DPM Decaton.

1б 30 сек. Время замешивания.

2 DPM Classic (кг) добавляется в ведро DPM MASHEL.

3 5 мин. Время замешивания.

4 10 мин. Дать настояться.

5 30 сек. Время замешивания.

DPM Mashel GmbH
Lintertstrasse 15,
52078 Aachen, Deutschland

Применение: FARNOVO (DPM Classic) может быть нанесена кистью, валиком, распылена методом безвоздушного распыления (сопло 0.025" - 0.031"; спрей давление 150 - 200бар; разбавлена в 4л воды). При подготовке материала пользуйтесь пошаговой инструкцией.

Требования к поверхности: краска используется на чистых, сухих, твердых поверхностях. Заранее удалите все неровности и места загрязнения. Не подходит для закрашивания никотина, танина или ржавчины, остатки обойного клея должны быть удалены до нанесения краски.

Нанесение: Перед основным нанесением краски, мы рекомендуем грунтовку (базовый слой) с DPM Classic для достижения наилучшей укрывистости (см. таблицу). В случае финной шпаклевки, примите во внимание вышеуказанные требования к поверхности нанесения, в качестве шпаклевки материал может наноситься слоем толщиной 0-2 мм.

Температура помещения при нанесении: Не используйте краску при температуре воздуха ниже + 5°C.

Время высыхания: При нормальных условиях (около +20°C и относительной влажности 65%) возможно нанесение следующего слоя через 1-2 часа.

Объем нанесения: Приблизительно 120-160 мл/ м² в зависимости от слоя (грунтовка или оттенок) и в зависимости от объекта, мы рекомендуем расчет количества потребления на месте.

Хранение: FARNOVO необходимо хранить в сухих помещениях.

Срок хранения: Сухой порошок может храниться минимум 2 года в неоткрытой/ неповрежденной упаковке, растворенная краска должна быть использована в течение 2-х дней и храниться под закрытой крышкой в течение этого времени.

Гигиена труда: При работе с продуктами DPM все инструменты должны быть очищены сразу после использования.

Утилизация: Остатки сухой краски могут быть утилизированы в бытовых отходах.

DPM Mashel GmbH
Lintertstrasse 15
52078 Aachen
+7(999)884-88-90
www.dpprus.ru
info@dpprus.ru

Каждое новое издание этого технического листа данных заменяет предыдущий. 06/2020

Приведенные здесь факты и рекомендации основаны на наших собственных долгосрочных исследованиях, а также на исследованиях других партнеров и поставщиков и, на наш взгляд, верны. Мы не гарантируем правильное использование наших продуктов на месте, так как мы не можем охватить все влияющие факторы и методы применения. Покупателям рекомендуется проводить собственные тесты для определения пригодности этих продуктов для их конкретных нужд. В остальном действуют наши общие условия заключения торговых сделок.